



TEKNİK BİLGİ FORMU

Ürün Kodu : H-12FRB01V2
Ürün Açıklaması : Anti ok, alev geciktiricili, halojenli, rohs uygun, ısı stabilizeli

Fiziksel Özellikler		Test Methodu	Birim	Değer
Erime Akı ndisi (MFI)	200 °C / 5 Kg.	ASTM D 1238	gr/10 dak	2.9
Katkı Oranı		ISO 3451	%	
Renk Değeri		-	DE	
Parlaklık / 60 °		ASTM D 523	-	12.5
Isısal Özellikler		Test Methodu	Birim	Değer
Vicat Yumuşama Sıcaklığı	50 N-50 °C/h	ASTM D 1525	°C	94.2
Isıyla Deformasyon Sıcaklığı (HDT)	120 °C / h-1.8 Mpa	ASTM D 648	°C	
Erime Noktası		-	°C	100
Mekanik Özellikler		Test Methodu	Birim	Değer
Akma Sınırındaki Uzama Gerilimi		ASTM D 638	%	1.8
Akma Sınırındaki Gerilme Direnci		ASTM D 638	MPa	17.5
Kopmadaki Çekme Direnci		ASTM D 638 M	MPa	13.6
Kopmadaki Uzama		ASTM D 638 M	%	94.7
Sertlik (SHORE D)		ASTM D 2240	3 Saniye	74
Sertlik (SHORE A)		ASTM D 2240	3 Saniye	
zod Darbe Mukavemeti, Çentikli		ASTM D 256	KJ /m ²	14.5
Charpy Darbe Mukavemeti, Çentikli		ASTM D 256	KJ /m ²	
Aınma Testi		ISO 4649	mm ³	
Yanmazlık		Test Methodu	Birim	Değer
Yanma Sınıfı	1,6 mm thickness	UL 94	Class	V2
Kızgın Tel - Alevlenebilirlik	2,5 mm thickness	IEC 60695-2-12	°C	960
Kızgın Tel - Tutunabilirlik	... mm thickness	IEC 60695-2-13	°C	
Diğer Özellikler		Test Methodu	Birim	Değer
Özgül Ağırlık		ASTM D 792	gr / cm ³	1.12
Nem Tayini		ISO 15512	%	
Kalıp Çekmesi (+ 23 °C) (Paralel)		ISO 2577	%	

Bu teknik bilgi formunda ki değerler Akay Plastik'in mevcut bilgi ve tecrübelerini yansıtmaktadır. Verilen değerler, mevcut malzeme; boya pigmentleri ve katkı maddeleri ile birlikte kullanıldığında değişkenlik gösterebilir. Mevcut değerler kurutulmuş ve kalıplanmış şartlar altında geçerlidir. Bu veriler müşterinin işleme şartlarına göre değişkenlik gösterebildiğinden; tek başına belirleyici kabul edilmeyip sadece referans değer olarak alınmalıdır. Malzemenin kullanım yerine olan uygunluğunun müşteri kendi işleme şartları ve test koşullarında değerlendirilmesi tavsiye olunur.

www.akayplastik.com
AKAY PLASTİK SAN.VE TIC.AS.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi 300.Sok. No:302 41430
Gebze – KOCAELİ / TÜRKİYE
Tel: +90 262 7510143 Fax: +90 262 7510143

